RÖFIX IA 622

Топлоизолационна система с EPS

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение:

Изолирането с експандиран полистирен (EPS, стиропор) съчетава отличният изолационен и икономически ефект с лесната обработка.
Леката полистиролна твърда пяна е неразложима, трудногорима и не съдържа фреони.
Минерален армиращ слой (Категория II-ра / сива / сив) с номинална дебелина на армиращия слой 3 mm.
Области на приложение: ново и старо строителство, височина на сградите до 28m.
Функция/Качества: Евтин варинант на изолация. Лесна, рационална обработка. Добра термозащита (0,031-0,40 W/mK). Лека изолационна система с минимално собствено тегло.
Реакция на огън: B-s2, d0 (EN 13501). Категория на ползване Удароустойчивост: Kat. II (> 3 джаула).
Подходяща за старо и ново строителство.

Технически данни	
Абсорбция на вода	< 0,5 kg/m²h
Европейска техническа оценка	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Време за съхнене	са. 7 дни
Реакция на огън	B-s2, d0 (EN 13501-1)

Разфасовка:

Дюбелиране - 6 бр./m^2
Не е нужно при ново строителство и тухлена зидария.
Стени от бетонови тухли само след подходящо изпитване
В краищата се поставят дюбели съгласно изисквнаията.

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.