Creteo®GaLa CC 633

Дренажен бетон с трас/Подложен бетон

Правни и технически указания:
При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Области на приложение:
Продуктът може да се използва като дренажен бетон върху подходяща основа за вътре и вън или като подложен бетон за паваж, както и за полагане на бордюри в уличното и пътно строителство.
Изпълнява ролята на дренаж за отвеждане на повърхностните води в основата.
Количеството на отпадните канализационни води не се повишава.
Може да се достави и като натурално бял дренажен бетон.
Изцветявания не са щети и предпоставка за рекламация на продукта.

Свойства:
- Устойчив на слягане
- Предотвратява задържането на влага и щетите от това

Начин на обработка:

Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	**2000148307**	**2000148306**
NAV-Art. Nr.:	141446	141445
Вид опаковка (ОП)		
Единици на пале	48 Опак./палет	
Разфасовка	25 Kg/опак	1.000 Kg/опак
Зърнометрия	2 - 4 mm	
Добив в литри	са. 13 l/опак.	са. 500 l/тон
Добив/покривност	са. 13 l/опак.	са. 500 l/тон
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.	
Необходимо количество вода	са. 2,25 l/опак.	са. 80 l/опак.
Дебелина на слоя	> 4 cm	
Плътност в сухо състояние на втвърден разтвор	1.885 kg/m³	
Якост на натиск (28 d)	20 MPa	

Основа на материала:
- Естествен трас
- Добавки за подобряване на обработваемостта

Основа:
Да се има предвид, че канализационните шахти и тръби трябва редовно да се проверяват и поддържат в изправност.
При употреба върху бетон (тераси, балкони и т.н.) трябва да има наклон от мин. 2 %, при това проникващата вода трябва да се оттича без препятствия. Когато се използва върху мразоустойчиво легло то също трябва да е водопропускливо.

Приготвяне:
Продуктът се смесва в проточен или със свободно падане смесител или с електрическа бъркалка с предписаното количество вода.

Начин на обработка:
Рационална обработка се постига с проточен смесител с непрекъснато действие.

Creteo®GaLa CC 633

Дренажен бетон с трас/Подложен бетон

Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
указания за обработка:	За получаване на оптимално качество на бетона е необходимо достатъчно уплътняване (трамбовка, вибрационна плоча и др.). Пресният разтвор се обработва в рамките на 1 час.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: min. 6 месеца. Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20 °C, 65 % относ. влажност.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.