RÖFIX Collstar

Лепило

Правни и технически указания:	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации (като SMGV, ÖAP, QG-WDS).
Области на приложение:	За лепене на дървени и битумни изолационни плочи. За лепене на цокълни изолационни плочи (EPS-P, XPS-R, EPS-S), в областта под терена (некапилярно активно, неабсирбиращо) и декоративни профили. Изолационни плочи от дървесни материали се лепят винаги пълноплощно. За армиране на цокълни изолационни плочи (минимална дебелина на мазилката 3 mm) в областта на под терена. Категория на използване: II съгласно ETAG 004. Якост на сцепление съгласно ÖNORM B6400: върху дървен материал (OSB/3): >0,08 N/mm² върху бетон: 0,25 N/mm²
Свойства:	• Добро сцепление • Бърза и икономична обработка • С възможност за филцване
Начин на обработка:	

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	**2000148513**
NAV-Art. Nr.:	147163
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	48 Опак./палет
Разфасовка	25 Kg/опак
Цвят	сив
Зърнометрия	1,3 mm
Добив в литри	са. 19,5 l/опак.
Разходна норма	са. 1,3 kg/m²/mm
Разходна норма (лепене)	2,6 - 5,2 - са. 4,4 kg/m²
Разходна норма (армиране)	са. 3,9 kg/m²
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Необходимо количество вода	са. 6,5 l/опак.
Дебелина на слоя	3 mm
SD-стойност	са. 0,11 m
Якост на натиск (28 d)	17 N/mm²
Якост на опън при огъване	≥ 6 N/mm²
Удароустойчивост	> 3 Hz
Модул на еластичност	са. 9.500 N/mm²
Абсорбция на вода	< 0,5 kg/m²24h (nach ETAG 004)
Средна плътност	са. 1.500 kg/m³

RÖFIX Collstar

Лепило

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	**2000148513**
Коефициент на проницаемост на водни пари µ (EN 1745:2002)	15/35 (таблична стойност)
Време за съхнене	са. 7 дни
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.
Температура на основата	> 5 - < 25 °C
Реакция на огън	A2 (EN 13501-1)

Основа на материала:
- Цимент
- Висококачествен варовиков пясък
- С органични добавки

Условия по време на обработка:
По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа:
Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.)

Предварителна обработка:
Да се отстранят филмообразуващи изолиращи вещества (като кофражно масло и др.).
Кредирани или песъчливи повърхности да се заздравят с дълбокопроникващ грунд или да се премахнат.
Върху стари или неносещи основи с мазилка, изолационните плочи трябва задължително да се дюбелират допълнително.

Приготвяне:
При „ръчна обработка“ една торба се смесва хомогенно с необходимото количество чиста вода с помощта на електрическа бъркалка или в принудителен смесител.
Времето за ръчно смесване е 2 до 3 минути.
След като се разбърка се оставя да отлежи за ок. 10 минути (време на зреене). След това за кратко отново се разбърква.

Начин на обработка:
Лепене на изолационните плочи: Лепилото се нанася по рамково-точковия метод (ок. 40 % контактна повърхност). Дебелина на полагане около 5 cm, височина на полагане около 2 cm.
При равни основи по възможност се извършва пълноплощно лепене: Лепилото се нанася пълноплощно с назъбена маламашка 8 mm.
Лепене по метода Floating Buttering, препоръчва се (=двустранно нанасяне на лепилото).
Лепенето на изолационни плочи върху дървесни материали обикновено се извършва пълноплощно и по възможност тънкослойно (<5mm). При изискване за по-големи дебелини на лепилото, то се нанася със зъбчата маламашка, остава се да стегне (втвърди) и изсъхне.
Върху предварително шпакловани дървесни повърхности в последствие лепенето може да се извърши по рамково-ивичен-точков метод.
Армиране на изолационни плочи в областта на под терена: Армиращата смес се нанася ок. 2-3 дни след лепенето (когато лепилото е достатъчно добре втвърдило, в зависимост от атмосферните условия и дюбелирането) с дебелина 3 mm и се заглажда с назъбена маламашка RÖFIX R12.
Армираща мрежа се притиска в пресния материал, в областта на челните съединения се застъпва с мин. 10 cm и с маламашка или мастар се заглажда повърхността, така че мрежата да потъне.

Указания:
Употребата на армиращия разтвор е допустима само в областта на водни пръски
При употреба като филцова мазилка се нанася винаги двуслойно (хастарна мазилка + с едрината на завършваща-филцова мазилка върху твърда хастарна мазилка).

RÖFIX Collstar

Лепило

Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
указания за обработка:	Преди дюбелиране изолационните плочи не трябва да се излагат на силно механично натоварване (като напр. почукване с нивелира, силен вятър или шлайфане) докато лепилото не втвърди напълно. Пресният разтвор се обработва в рамките на 2 часа. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.
Информация за опаковката:	Във влагозащитени хартиени торби.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: минимум 12 месеца. Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20 °C, 65 % относ. влажност.
:	
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.